

Afwerking van Eternit plaatmaterialen

Het voorbehandelen en schilderen van Eternit plaatmaterialen

In dit infoblad zijn de voorkeur-verfsystemen vermeld voor diverse plaatmaterialen van Eternit B.V. uit Kapelle-op-den-Bos, België.

1. **Eflex NT** platen zijn vervaardigd op basis van Portlandcement, organische vezels en geselecteerde minerale toeslagstoffen. Bevat geen asbest.
Toepassing: sandwichpanelen, prefab-bouw, wanden en plafonds.
2. **Eterboard** is een dubbelgeperste, geautoclaveerde, vlakke, asbestvrije vezelcementplaat, vervaardigd van hoogwaardig Portlandcement en minerale toeslagstoffen, versterkt met organische vezels.
Toepassing: dakranden, boeiboorden, scheidingswanden, dragend dakbeschot.
3. **Multiboard** panelen zijn gevelplaten voor geveldelen, al dan niet met een structuurverf afgewerkt.
Toepassing: gevelbekleding.
4. **Eterspan** platen zijn asbestvrije halfgeperste, spijkerbare platen.
Toepassing: binnenbekleding in woning- en utiliteitsbouw, stand- en decorbouw.
5. **Sidings** panelen zijn vervaardigd uit asbestvrij vezelcement en zijn in de markt aanwezig zonder en met oppervlaktestructuur (cederrelief).
Toepassing: gevelbekledingsmateriaal.

1. TOEPASSINGSGBIEDEN

Plaatmateriaal	Binnen	Buiten
Eflex NT	+	+
Eterboard	+	+
Multiboard	+	+
Eterspan	+	-
Sidings	+	+

In verband met verzeeping worden alkydharsverven niet geadviseerd voor afwerking van de cementhoudende plaatmaterialen.

In de volgende twee tabellen zijn diverse verfsystemen aangegeven die op genoemde plaatmaterialen kunnen worden aangebracht. Voor advisering van producten die niet in de tabellen genoemd zijn, kunt u contact opnemen met Technical Support Sikkens Bouwverven 071-3083400.

2. VERFSYSTEMEN VOOR BUITENTOEPASSING

Type plaat-materiaal	Voor-behandeling	Alphatex IQ 2x	Alpha Topcoat 2x	Rubbol BL Primer / Rubbol BL Rezisto High Gloss 2x	Rubbol BL Primer / Rubbol BL Safira 2x	Rubbol WM 260 / Rubbol WF 378 / 380
1. Eflex NT	Standaard	*1)	*1)		*	*
2. Eterboard	Standaard	*1)	*1)		*	*
Type plaat-materiaal	Voor-behandeling	Alphatex IQ 2x	Alpha Topcoat 2x	Rubbol BL Primer / Rubbol BL Rezisto High Gloss 2x	Rubbol BL Primer / Rubbol BL Safira 2x	Rubbol WM 260 / Rubbol WF 378 / 380
3. Multiboard	Standaard	*1)	*1)		*	*
5. Sidings	Standaard			*3)	*3)	*3)

Standaard voorbehandeling:

- Zonodig reinigen.
- Opzuiveren en stofvrij maken.

- 1) Voorstrijken met Alpha Aquafix òf Alpha Fix.
- 3) Bij sterke vochtbelasting kan onthechting vanuit de ondergrond optreden.

3. VERFSYSTEMEN VOOR BINNENTOEPASSING

Type plaat-materiaal	Voor-behandeling	Alphatex SF of Alphasf SF 2x	Alphatex Satin 2x	Rubbol BL Primer / Rubbol BL Rezisto High Gloss 2x	Rubbol BL Primer / Rubbol BL Safira 2x
1. Eflex NT	Standaard	*2)	*2)	*	*
2. Eterboard	Standaard	*2)	*2)	*	*
3. Multiboard	Standaard	*2)	*2)	*	*
4. Eterspan		*2)	*2)	*	*

Standaard voorbehandeling:

- Zonodig reinigen.
- Opzuiveren en stofvrij maken.

- 1) Voorstrijken met Alpha Aquafix òf Alpha Fix.
- 2) Voorstrijken met Alpha Muurfix.

**Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.**

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.