

# Het schilderen van vinylbehang

## Het schilderen van zacht PVC-wandbekleding en de vervangingsregeling voor binnenverven

Geplastificeerd (zacht) PVC is een materiaal dat vaak wordt toegepast als wandbekleding. Het is o.a. bekend onder de naam vinyl op textiel, vinyl op papier e.d. Na verloop van tijd moet dit type wandbekleding om esthetische redenen nogal eens geschilderd worden. Geplastificeerd (zacht) polyvinylchloride kan nogal wat verschillen in samenstelling vertonen, bijv. in aard en gehalte van de gebruikte weekmaker en het al of niet aanwezig zijn van een opgewalste folie (PVF) als toplaag.

Bij de beoordeling van de bruikbaarheid van een bepaald verfsysteem dient niet alleen te worden gelet op de hechting, maar vooral dient ook de droging in aanmerking te worden genomen. Bij dit laatste moet rekening worden gehouden met het feit dat een verflaag oorspronkelijk goed droog kan zijn, maar na verloop van tijd (enige weken tot zelfs maanden) door migratie van de weekmaker uit de ondergrond weer meer of minder kleverig kan worden.

De aard van de ondergrond speelt een belangrijke rol bij het al of niet optreden van weekmakermigratie. Een verfsysteem, dat op een bepaalde ondergrond gunstige resultaten geeft, kan op een andere ondergrond falen, of omgekeerd. Algemeen geldende regels zijn hiervoor niet te geven. De consequentie hiervan voor de praktijk is dat van geval tot geval proefondervindelijk zal moeten worden vastgesteld of een bepaald verfsysteem al dan niet bruikbaar is.

De beste resultaten werden in het verleden behaald met alkydharsmuurverven, maar er zijn ook situaties bekend waar bij dit type muurverf een kleverig oppervlak is ontstaan.

In het kader van de vervangingsplicht mogen per 1 januari 2000 geen (oplosmiddelhoudende) alkydharsmuurverven meer worden toegepast. Meer nog dan in het verleden het geval was zal nu proefondervindelijk moeten worden vastgesteld of onderstaande verven kunnen worden toegepast. Bij de proef moet er rekening mee worden gehouden dat het kleverig worden van de aanvankelijk droge verf ook na verloop van tijd (enige weken) op kan treden.

Alpha Isoprimer kan op vinylbehang, na het uitvoeren en beoordelen van een proefvlak, worden toegepast.

Vooraf de ondergrond reinigen met Polyfilla Pro S600.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.